

best wood Schneider

BS-Deckenelemente

Liefern von best wood Schneider BS-Deckenelemente nach DIN 1052:2008, BS 11/GL 24h, Holzart Skandinavische Fichte Sicht /heimische Fichte Sicht / NSI / Gebirglärche. Technisch getrocknet, Holzfeuchte: 12% (+/- 2%). Beidseitig gehobelt, unten gefast 4mm (schräg gemessen), oben ohne Fase, exakt gekappt. 40 mm Lamellen. Oberfläche: Unterseitig Sichtqualität bei SI, helle Klebstofffugen PU (formaldehydfrei). Toleranz: Dicke: +/- 2 mm, Breite +/- 2 mm. Krümmung in Deckenebene: Max. 20 mm bei 18 m Länge.

Dimension _____ Preis / m³ _____

Optional: Doppel-Nut und Feder (Variante I); Ausfaltung 22/45 mm

Mit Fremdfeder (Variante II)