

best wood Schneider

BS-Deckenelemente aufgetrennt

Lieferrn von best wood Schneider BS-Deckenelemente aufgetrennt nach EN 14080:2013 GL 24h, unterseitig Sichtqualität bei SI. Holzart Skandinavische Fichte Sicht / heimische Fichte Sicht / NSI / Gebirglärche. Technisch getrocknet, Holzfeuchte: 12% (+/- 2%).Beidseitig gehobelt, unten gefast 4mm (schräg gemessen), oben ohne Fase, exakt gekappt.

Dimension _____ Preis / m³ _____

Optional: Doppel-Nut und Feder (Variante I); Ausfaltung 22/45 mm

Mit Fremdfeder (Variante II)