



best wood Treillis d'armature en fibres de verre résistant aux alcalis, stable à haute résistance à la déchirure



Données techniques

Couleur	Jaune
Poids	165 g/m ²
Utilisation	treillis d'armature su système WDVS selon directives de pose
Largeur	100 cm
Maille	4 X 4 mm
Résistance à la déchirure longitudinale	2200 N/5 cm
Résistance à la déchirure transversale	2300 N/5 cm
Allongement L/T	< 4 %
Nombre de fil /cm longueur	5
Nombre de fil /cm transversal	2.2

La réalisation de chaque partie de construction demande une planification spécifique, sous votre propre responsabilité, du point de vue de la statique et de la physique du bâtiment.

Cette fiche technique reflète les informations techniques actuelles. Elle annule et remplace toute autre fiche technique précédente. Les règles de constructions en vigueur restent applicables. Les valeurs de cette fiche technique sont indicatives et peuvent faire l'objet de modification sans préavis, sous réserve de toutes erreurs, de traduction ou de rédaction (la version originale en allemand est disponible). Holzwerk Schneider GmbH décline toute responsabilité.

