

best wood **WALL 140**

Version 01/2022



WALL 140 est un panneau isolant rigide support d'enduit extérieur. Application sur parois multiplis ou murs maçonnés.


Caractéristiques techniques

Code de désignation	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2-CS(10V)100-TR20-WS1,0-MU3-AFr75
Densité	140 [kg/m ³]
Valeur nominale de conductivité thermique λ_D	0,040 [W/(mK)]
Conductivité thermique, valeur pour le calcul λ	0,042 [W/(mK)]
Réaction au feu suivant DIN EN 13501	E
Classe de réaction au feu suivant DIN 4102	B2
Composants	Fibres de bois, colle PMDI, paraffine
Procédé de fabrication	Fabrication à sec
Résistance à la compression pour 10% d'écrasement	≥ 100 [kPa]
Résistance à la traction mesurée verticalement à la surface uniformément répartie	≥ 20 [kPa]
Module d'élasticité E	$\geq 1,45$ [N/mm ²]
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	3
Résistance à l'air en fonction de la longueur	> 75 [kPa·s/m ²]
Absorption d'eau à court terme	$\leq 1,0$ [kg/m ²]
Capacité thermique spécifique	2100 [J/(kg K)]
Classification pour destruction du produit suivant AVV	030105, 170201

Domaines d'application DIN 4108-10

DEO-ds, WAB-ds, WAP-zh, WZ, WH, WI-zg, WTR

DEO	Isolation intérieure du plafond ou de la dalle plancher (couche supérieure) au dessous d'une chape, aucune exigence d'isolation acoustique
ds	Résistance à la compression très élevée
WAB	Isolation extérieure derrière le revêtement de façade
WAP	Isolation extérieur des murs (sous le crépi)
zh	Résistance à la traction élevée
WZ	Isolation à l'intérieur d'une paroi double
WI	Isolation intérieure du mur
zg	Résistance à la traction faible
WTR	Isolation des murs séparatifs

 Conductivité thermique, valeur déclarée λ_D (selon SIA 279): 0,040 W/(m·K)



Formats standard

Profil du bord	Bord droit	Rainure+languette
Épaisseur	40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 mm	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 mm
Longueur	1250 mm	1500, 2000 mm
Largeur	600 mm	580 mm
Hauteur palette	max.1350	


Les panneaux à bords feuillurés et autres dimensions restent disponibles sur demande uniquement.

Poids des panneaux

		Bord droit (Formats standard)	
Épaisseur en mm	1 m ²	600 x 1250 mm 0,75 m ²	
40	5,6 kg	4,2 kg	
60	8,4 kg	6,3 kg	
80	11,2 kg	8,4 kg	
100	14,0 kg	10,5 kg	
120	16,8 kg	12,6 kg	
140	19,6 kg	14,7 kg	
160	22,4 kg	16,8 kg	
180	25,2 kg	18,9 kg	
200	28,0 kg	21,0 kg	
220	30,8 kg	23,1 kg	
240	33,6 kg	25,2 kg	

		Rainure+languette (Formats standard)	
Épaisseur en mm	1 m ²	580 x 1500 mm 0,87 m ²	580 x 2000 mm 1,16 m ²
60	8,4 kg		9,7 kg
80	11,2 kg		13,0 kg
100	14,0 kg		16,2 kg
120	16,8 kg	14,6 kg	
140	19,6 kg	17,0 kg	
160	22,4 kg	19,4 kg	
180	25,2 kg	21,9 kg	
200	28,0 kg	24,3 kg	
220	30,8 kg	26,7 kg	
240	33,6 kg	29,2 kg	

Certificats



Système garantie best wood WDVS

Conseils d'utilisation

Se référer à la documentation „Directives générales de mise en oeuvre” du Système intégral d'isolation thermique extérieure en fibres de bois (WDVS)

Cette fiche technique correspond aux données techniques au moment de l'impression du document et perd sa validité lors de l'apparition d'une nouvelle fiche technique actualisée. Lors de la mise en oeuvre il est nécessaire de respecter les règles de construction nationales. Les données et les domaines d'utilisation des matériaux doivent être vérifiés sur chantier par rapport à la faisabilité et la conformité des travaux envisagés. La société best wood SCHNEIDER® GmbH n'engage pas sa responsabilité.

